

Technisches Datenblatt

T&W Boston Landhausdiele Nordamerikanische Hölzer

Dimension

Länge: 1860 mm Breite: 148 mm Stärke: 15 mm

Produktaufbau

Nutzschicht: ca. 3 mm Echtholz,

Mittellage: 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen Gegenzug: 2 mm längslaufendes Pappelholzfurnier

scharfkantig



Oberflächenvergütung

Woca Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

I eim

Prefere 4405 by dynea oder gleichwertig

Verbindung

Uniclic® längsseitiges und stirnseitiges Clicsytem

Herkunft/Ursprungsland

China

Verpackung

Paket 8 Stück: 2,20 m² Palette 48 Pakete: 105,60 m²

Zertifizierung

E1 klassifiziert: Brandklasse Dfl-s 1.

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR "wohnbiologisch empfohlen"

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung

Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: Januar 2017, Änderungen vorbehalten